

Charakteristika:

Syntetický, minerální prostředek na otryskávání a další použití bez nebezpečí silikózy, bez metal. železa vyráběný dle ISO 11126. Jde o taveninu aluminium oxidu v el. peci při chlazení zkrystalizovanou s následujícím chemickým složením: Al_2O_3 95,4 %, metal. železo méně než 0,1 %

Přednosti:

- prostředek bez volné kyseliny křemičité - nehrozí nebezpečí vzniku silikózy
- vhodný tvar zrn pro pískování a otryskávání
- tvrdost podle Mohse 9
- minimální obsah toxických, karcinogenních a silikogenních složek
- neobsahuje žádné nebezpečné vodou rozpustné látky

Použití:

- pískování
- otryskávání
- plnivo podlah proti ohrusu

Fyzikální parametry:

Specifická hmotnost 3,96 g/cm³, sypaná hmotnost 1,8 g/cm³

Značení:

KORUND SK II se značí dle následujícího příkladu:

KORUND SK II č. 2 0,125 - 0,35 mm:

KORUND SK II

č. 2

0,125 - 0,35 mm

název výrobku
značení zrnitosti
zrnitost výrobku

Dodávané typy:

Dodávané zrnitosti	č. 2 0,125 - 0,350 mm	č. 5 0,500 - 1,000 mm
	č. 3 0,250 - 0,500 mm	č. 6 1,000 - 1,400 mm

Balení:

Papírové pytle 25 kg, na EUR paletě 1 t, paleta obalena fólií

Skladování:

suchý sklad

Certifikace, jakost:

KORUND SK II je vyráběn dle ISO 11126. Dále je certifikován institutem BIA na obsah karcinogenních a silikogenních látek. Zároveň je k dispozici prohlášení o shodě a bezpečnostní technický list.