

Charakteristika:

Prostředek pro otryskávání a jiné použití, nesilikogenní, bez volného Fe, zhotovené ze sodného skla podle DIN 8201 s následujícím chemickým složením: SiO₂ 65 %, Al₂O₃ 0,5 - 2,0 %, Fe₂O₃ 0,15 %, MgO 2,5 %, CaO 8 %, Na₂O 14 %, ostatní max. 2 %

Přednosti:

- prostředek bez volné kyseliny křemičité - nehrozí nebezpečí vzniku silikózy
- vhodný tvar zrn pro pískování a otryskávání
- tvrdost podle Mohse 6 - 7
- minimální obsah toxických, karcinogenních a silikogenních složek
- neobsahuje žádné nebezpečné vodou rozpustné látky

Použití:

- pískování
- otryskávání
- plnivo samonivelačních podlahovin

Fyzikální parametry:

Specifická hmotnost 2,45 g/cm³, sypaná hmotnost 1,5 g/cm³ (u průměru nabízených zrnitostí)

Značení:

SKLENĚNÉ MIKROKULIČKY (GLASSTRAHLPERLEN) se značí dle následujícího příkladu:
SKLENĚNÉ MIKROKULIČKY 75 - 125: SKLENĚNÉ MIKROKULIČKY název
75 - 125 značení zrnitosti

Dodávané typy:

Dodávané zrnitosti:	75 - 125	100 - 200	200 - 300
	90 - 150	150 - 250	300 - 400

Balení

Papírové pytle 25 kg, na EUR paletě 1 t, paleta obalena fólií.

Skladování:

suchý sklad

Certifikace, jakost:

Skleněné mikrokuličky jsou vyráběny dle DIN 8201 a certifikovány BIA na obsah karcinogenních a silikogenních látek. K dispozici je prohlášení o shodě a bezpečnostní technický list.