

Charakteristika:

Prostředek pro otryskávání a jiné použití, nesilikogenní, bez volného Fe, zhotovené ze sodného skla podle DIN 8201 s následujícím chemickým složením: SiO₂ 65 %, Al₂O₃ 0,5 - 2,0 %, Fe₂O₃ 0,15 %, MgO 2,5 %, CaO 8 %
Na₂O 14 %, ostatní max. 2 %

Přednosti:

- prostředek bez volné kyseliny křemičité - nehrozí nebezpečí vzniku silikózy
- vhodný tvar zrn pro pískování a otryskávání
- tvrdost podle Mohse 6 - 7
- minimální obsah toxických, karcinogenních a silikogenních složek
- neobsahuje žádné nebezpečné vodou rozpustné látky

Použití:

- pískování
- otryskávání

Fyzikální parametry:

Specifická hmotnost 2,45 g/cm³, sytná hmotnost 1,5 g/cm³ (u průměru nabízených zrnitostí)

Značení:

SKLENĚNÝ GRANULÁT se značí dle následujícího příkladu:

<u>SKLENĚNÝ GRANULÁT 0,1 - 0,5 mm:</u>	<u>SKLENĚNÝ GRANULÁT</u>	název
	<u>0,1 - 0,5 mm</u>	značení zrnitosti

Dodávané typy:

Dodávané zrnitosti: dle přání zákazníka na dotaz v rozmezí 0,1 do 2,0 mm

Balení

Papírové pytle 25 kg, na EUR paletě 1 t, paleta obalena fólií.

Skladování:

suchý sklad

Certifikace, jakost:

Skleněný granulát je vyráběn dle DIN 8201, BIA jsou certifikovány na obsah karcinogenních a silikogenních látek. K dispozici je prohlášení o shodě a bezpečnostní technický list.