

Charakteristika:

Materiál pro pískování a otryskávání ASILIT je syntetická skelná tavenina aluminiumsilikátů bez volné kyseliny křemičité, tedy bez nebezpečí vzniku silikózy, kovy chemicky vázány.
Chemické složení SiO₂ 53%, Al₂O₃ 28%, Fe₂O₃ 6%, K₂O₃ 4%, CaO 3%

Přednosti:

- prostředek bez volné kyseliny křemičité - nehrozí nebezpečí vzniku silikózy
- vhodný tvar zrn pro pískování a otryskávání
- tvrdost podle Mohse 7 - 8
- minimální obsah toxických, karcinogenních a silikogenních složek
- neobsahuje žádné nebezpečné vodou rozpustné látky
speciálně vyvinuto pro konečné čištění fasád a přírodního kamene mokrou, vlhkou a nebo suchou cestou

Použití:

- pískování
- otryskávání
- abrazivo

Fyzikální parametry:

Specifická hmotnost 2,6 g/cm³, sypná hmotnost 1,4 g/cm³

Značení:

ASILIT se značí dle následujícího příkladu:

ASILIT A 0 0,04 - 0,09 mm:

ASILIT

A 0

0,04 - 0,09 mm

název výrobku

typ výrobku

zrnitost výrobku

Dodávané typy:

Dodávané zrnitosti	A 0 0,04 - 0,09 mm	A 2 0,04 - 0,25 mm
	A 1 0,04 - 0,18 mm	A 3 0,09 - 0,50 mm

Balení:

- A 0 a A 1 papírové pytle 25 kg, na EUR paletě 1,00 t, paleta zafoliována
A 2 a A 3 papírové pytle 50 kg, na EUR paletě 1,05 t, paleta zafoliována
- ostatní balení po dohodě (volně ložené, big-bag)

Skladování:

suchý sklad

Certifikace, jakost:

ASILIT je vyráběn dle DIN 8201 část 10. Dále je certifikován institutem BIA na obsah karcinogenních a silikogenních látek. Zároveň je k dispozici prohlášení o shodě a bezpečnostní technický list.