

Charakteristika:

Bílé křemičité písky SCHÄRDING s obsahem > 96 % SiO₂. Jsou několikrát prané a po sušení jsou na sítích rozděleny na několik ostře tříděných druhů.

Přednosti:

- jsou prosté nečistot
- mají optimální (kulatý) tvar zrna

Použití:

- polymerbetony
- omítky s pryskyřicemi
- stěrky
- lepidla na dlaždičky
- spárovací hmoty
- stavební lepidla
- samonivelační podlahy
- těsnící hmoty
- nátěry s pryskyřicemi a zásypy
- surovina k výrobě bílého, plochého a technického skla

Značení:

Bílé křemičité písky SCHÄRDING se značí dle následujícího příkladu:

SCHÄRDING QS 010 (G): SCHÄRDING název výrobku
QS označení pro křemičité písky
010 číselné označení druhu
(G) hrubé provedení (jen u některých zrnitostí)

Dodávané typy:

dle přehledu nabízených zrnitostí na opačné straně

Balení:

- volně loženo (cisterna)
- big-bag
- ostatní balení po dohodě

Skladování:

suchý sklad

Certifikace, jakost:

K dispozici prohlášení o shodě.

Přehled nabízených typů:

QS 010 (G) 0,3 – 0,6 mm, vlhkost < 1 %

Rozmezí				MA-%
	>	0,630	mm	1
0,500	-	0,630	mm	28
0,400	-	0,500	mm	41
0,315	-	0,400	mm	20
0,250	-	0,315	mm	6
0,200	-	0,250	mm	2
		0,200	mm	2
Analýza dle DIN ISO 3310 Díl 1				

QS 130 0,1 – 0,6 mm, vlhkost < 1 %

Rozmezí				MA-%
	>	0,71	mm	-
0,6	-	0,71	mm	1
0,5	-	0,6	mm	15
0,4	-	0,5	mm	29
0,315	-	0,4	mm	30
0,2	-	0,315	mm	22
	<	0,2	mm	3
Analýza dle DIN ISO 3310 Díl 1				

Změna údajů vyhrazena.