

Protokol o zkoušce č. AE 2000 - 366

Počet listů : 1

List č. : 1 / 1

Zákazník : ZUD -Letek s.r.o
Plzeňská 352
330 22 Zbuch
[REDACTED]

Datum přijetí : 17.04.00
Datum provedení zkoušek : 21.04.00
Předmět zkoušek :

Číslo vz.	Ext. číslo	Datum odběru	Materiál
530			lupek 1.)
531			lupek 2.)
532			lupek 3.)

Výsledky zkoušek :

Název zkoušky : Chemický rozbor
Specifikace metody : IMP - 1

Číslo vzorku	zž %	SiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	TiO ₂ %	Fe ₂ O ₃ %	CaO %	MgO %	K ₂ O %	Na ₂ O %	suma ch. %
530	23.12	12.37	41.30	2.10	18.48	1.87	0.51	0.23	0.01	99.99
531	3.14	59.04	31.56	1.30	2.56	0.20	0.32	1.83	0.04	99.99
532	3.76	50.95	40.15	1.59	2.44	0.16	0.21	0.67	0.08	100.01



Přílohy : 0
Dne : 25.04.2000

Ing. Michal Kolega
vedoucí laboratoře

Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu těchto zkoušek.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.