



**VOLNÁ TRÍDA - BUK**

Líc vlysu				
Znaky	Třída			
	VÝBĚR	KLASIK	STANDART	STYL
Zdravá běl	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se
Očka	zdravá do 2 mm	zdravá do 5, černá do 2 mm	černá do 5 mm	všechny znaky povoleny bez omezení velikosti nebo četnosti, pokud nezhoršují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy
Suky (zdravé, srostlé)	nedovolují se	2 do průměru 10 mm	2 do průměru 20 mm i černé	
Suky shnilé	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	
Výsušné trhliny	nedovolují se	dovolují se do 5 mm délky	do 15 mm délky	
Zárosty	nedovolují se	nedovolují se	dovolují se mírné stopy	
Blesková trhlina	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	
Odklon vláken	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	
Zdravé jádro	nedovoluje se	dovoluje se do 1/3	dovoluje se bez omezení	
Barevné rozdíly (včetně tmavého jádra, červeného jádra apod.)	mírný rozptyl se dovozuje*, slabé stopy přirozeného vyblednutí se dovolují	dovolují se jádro do 1/3	dovolují se jádro do 2/3	
Stopy po prokládání (zapaření)	nedovolují se	dovolují se	dovolují se	
Dřeňové paprsky	dovolují se	dovolují se	dovolují se	
Biotické znehodnocení	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se zamodráním	dovoluje se zamodráním a výletové otvory
Skryté části				
Všechny znaky jsou povoleny bez omezení velikosti nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy.				
* pro pařený buk: dovoluje se				

ČSN EN 13226 (49 2130)

### VOLNÁ TŘÍDA - DUB

Líc vlysu				
Znaky	Třída			
	VÝBĚR	KLASIK	STANDART	STYL
Zdravá běl	nedovoluje se	slabé stopy dovoleny	dovoluje se do 2/3 šířky	všechny znaky povoleny bez omezení velikosti nebo četnosti, pokud nezhoršují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy
Očka	zdravá do 2 mm	zdravá do 5, černá do 2 mm	černá do 5 mm	
Suky (zdravé, srostlé)	nedovolují se	2 do průměru 10 mm	2 do průměru 20 mm i černé	
Suky shnilé	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	
Výsušné trhliny	nedovolují se	dovolují se do 5 mm délky	dovolují se do 15 mm délky	
Zárosty	nedovolují se	nedovolují se	dovolují se mírné stopy	
Blesková trhlina	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	
Odklon vláken	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	
Zdravé jádro	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se	
Barevné rozdíly	mírný rozptyl se dovoluje	dovolují se*	dovolují se bez omezení	
Stopy po prokládání	nedovolují se	dovolují se	dovolují se	
Dřeňové paprsky	dovolují se	dovolují se	dovolují se	
Biotické znehodnocení	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se zamodráním	
<b>Skryté části</b>				
Všechny znaky jsou povoleny bez omezení velikosti nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy.				
* tmavé jádro dubu				

ČSN EN 13226 (49 2130)

### VOLNÁ TŘÍDA - JASAN a JAVOR

Líc vlysu				
Znaky	Třída			
	VÝBĚR	KLASIK	STANDART	STYL
Zdravá běl	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se
Očka	zdravá do 2 mm	zdravá do 5, černá do 2 mm	černá do 5 mm	všechny znaky povoleny bez omezení velikosti nebo četnosti, pokud nezhoršují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy
Suky (zdravé, srostlé)	nedovolují se	2 do průměru 10 mm	2 do průměru 20 mm i černé	
Suky shnilé	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	
Výsušné trhliny	nedovolují se	dovoluje se do 5 mm	do 15 mm délky	
Zárosty	nedovolují se	nedovolují se	dovolují se mírné stopy	
Blesková trhlina	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	
Odklon vláken	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	
Zdravé jádro	nedovoluje se	dovoluje se do 1/3	dovoluje se bez omezení	
Barevné rozdíly (včetně tmavého jádra, červeného jádra apod.)	mírný rozptyl se dovoluje, mírné stopy přirozených změn barvy a stopy minerálů se dovolují	dovolují se jádro do 1/3	dovolují se jádro do 2/3	
Stopy po prokládání	nedovolují se	dovolují se	dovolují se	
Dřeňové paprsky	dovolují se	dovolují se	dovolují se	
Biotické znehodnocení	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se zamodráním	dovoluje se zamodráním a výletové otvory
<b>Skryté části</b>				
Všechny znaky jsou povoleny bez omezení velikosti nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy.				

ČSN EN 13226 (49 2130)